

MoellerStoneCare Benelux GmbH
 Torenlaan 10A
 NL-2215 RW Voorhout
 Tel. 0252-220222
 Fax 0252-220729
 www.moellerstonecare.nl
 info@moellerstonecare.nl



MOELLER STONE CARE Benelux

HMK Z250 EPOXYCLEAN ABRA-TOP

Speciaal poeder voor het verwijderen van epoxysluis



HMK Z250 Epoxyclean Abra-Top is een speciaal ontwikkeld reinigingspoeder, waarmee op keramische tegels uitgeharde epoxysluis en met kunststof veredeld voegmateriaal, verwijderd kan worden.

Binnenshuis te gebruiken: ja

Buitenshuis te gebruiken: ja

Vooraf:

Lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Werk op een droog oppervlak.

Testen:

Test het product voordat u begint op een onopvallende plaats of een losse tegel om het effect en de werktijd te bepalen.

Verwerking:

HMK Z250 Epoxyclean Abra-Top op het te reinigen oppervlak strooien en een kleine hoeveelheid water toevoegen en met behulp van een witte of beige pad egaal over het oppervlak verdelen.

Indien toegepast op wandtegegels eerst de **HMK Z250 Epoxyclean Abra-Top** mengen met water.

Het product circa 10-20 minuten laten inwerken. Vervolgens het oppervlak met warm water en gelijktijdig borstelen (nylonborstel of pad) bewerken, waardoor de harssluis zich oplost. Met een waterzuiger het geheel opzuigen of bij kleinere oppervlakken met een spons goed afnemen. Bij onvoldoende resultaat de behandeling herhalen. De verwerking van het product is het meest doeltreffend met machinale ondersteuning door gebruik van een 1-schijfs schrobmachine of een haakse slijptol. Het verwarmen van de tegels kan tot een verbetering van het reinigen leiden. Voor het eenvoudiger verwijderen kan **HMK Z965 / Z966 Rubgranulaat** toegevoegd worden tijdens het schrobben. Naspoelen met **HMK R183 Cementsluis-Ex** (1:10 tot 1:15) voor een absoluut schoon oppervlak en eventueel aansluitend het oppervlak neutraliserend reinigen met

HMK R157 Intensieve tegelreiniger (1:10 tot 1:15).

Dikke restanten / stukken epoxyhars eerst verwarmen met een hete lucht föhn en daarna met een plamuurmes of harde nylonborstel bewerken en verwijderen.

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.

